



Avant intervention



Après intervention





Coquillage désolidarisés avant intervention



Coquillage désolidarisés en cours de nettoyage



Coquillage de gauche non nettoyé

Coquillage de droite nettoyé





Refixage des coquillages à l'aide d'une ligature en raphia teinté.




Avant et après microaspiration, nettoyage et remise en forme des plumes, nettoyage des coquillages et du textile.



Consolidation par collage du bois rompu.




Consolidation par collage du bois rompu, complété par un léger doublage au papier japon afin d'augmenter la résistance de la consolidation.




Avant et après refixage par des points de couture des montants horizontaux désolidarisés.



Avant et après refixage du textile par des points de couture.



Montant transversal rompu et lacunaire complété par un fragment de bâtonnet en bambou.



Mise en teinte du bâtonnet

Avant et après refixage, consolidation des montants transversaux et horizontaux et remise en place de coquillages désolidarisés.



Partie supérieure



Partie inférieure



Avant intervention



Après intervention

Nettoyage dans la mesure de possible de la colle ancienne débordant sur les coquillages.


Le nettoyage sur le textile étant trop délicat, il a été limité.



Après intervention

**Microaspiration, nettoyage et refixage des
coquillages**

**Ci-contre : Avant et après repositionnement du coquillage.
Maintien du coquillage à l'aide de raphia teinté et du textile.**





Refixage/consolidation des liens rompus maintenant les coquillages et repositionnement des coquillages désolidarisés à l'aide de raphia teinté au niveau des emplacements délimités par le textile.



Nettoyage dans la mesure du possible de la colle ancienne.

Le textile étant trop fragile le nettoyage n'a pas été poussé.

Puis, repositionnement des coquillages – lien en raphia teinté et maintien par le textile



Avant et après intervention



Avant et après intervention